



DH-7356 环保型全封闭降温剂

物理指标:

外观: 透明澄清粘稠液体

酸值: 100±5

开封温度: 85℃

有效份: 50 %

密度(20℃): 1.10-1.20g/ml

溶剂: 甲醇/异丙醇

特 性:

- DH-7356 为封闭型磺酸催化剂, 促进氨基树脂与含羟基树脂的交联, 降低固化温度或减少烘烤时间;
- 提高涂提高涂料的硬度, 光泽, 耐潮湿性和耐腐蚀性、提高涂膜的机械性能。
- 水性涂料体系及溶剂型涂料体系都可使用。用于汽车漆、罐听涂料、卷材涂料、卷铝涂料、工业烤漆、金属烤漆等。

用法及用量:

添加量为总量的: 1~5%

包装与注意事项:

25KG/桶;

1. 开启后如未使用完, 请立即密封, 并远离热源、火源;
2. 请在阴凉、通风、干燥处贮存;
3. 在 5-35℃ 温度范围下原密封包装中可存放一年。

苏州青田新材料有限公司

ADD: 苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号

Http: www.szqthg.com www.szqtxcl.com

TEL: 0512-67227669

FAX: 0512-67220669

企业 QQ: 993491112